

## **RE\_ Barníz Marino**

### 1.- DESCRIPCIÓN

Producto formulado a base de resinas alquídicas y aceites tratados, especialmente reforzados para lograr terminaciones de buen acabado y brillo.

### 2.- USOS

Se recomienda especialmente para barnizado de madera en general. Formulado para proteger maderas tanto en interiores como exteriores.

### 3.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies deben encontrarse libres de polvo, grasas y en general de toda suciedad, y totalmente secas antes de su aplicación. Se recomienda sellar la madera o impregnarlas con aceites para obtener una terminación uniforme.

### 4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Acabado	Brillante.
Color	Nogal, caoba, alerce, roble e incoloro.
Volumen Sólido	41% app.
Rendimiento Teórico	40 Mts <sup>2</sup> /Gln. app. con 1 mils de espesor seco.
N° de Manos	1
Tiempo de Secado	Tacto: 3 – 4 horas. Duro: 12 – 14 horas Repintado: 12 horas tiempo mínimo.
Viscosidad	120 seg., copa Ford # 4.
Peso por Galón	3.3 ± 0.02 k.
Método de Aplicación	Brocha, rodillo y pistola. La segunda mano debe aplicarse después de 24 Horas
Dilución	Brocha y rodillo: 0,2 – 0,4 Lts. x Gln. Pistola: 0,8 – 1,5 Lts. x Gln. Presión: 40 – 60 Lbs. X Pulg <sup>2</sup>
Diluyente	Diluyente sintético o aguarrás mineral.