

RE_Techocryl

1.- DESCRIPCIÓN

Pintura formulada a base de resinas alquídicas y pigmentos resistentes. De gran resistencia a la intemperie y a la humedad. Ofrece una excelente flexibilidad.

2.- USOS

Como pintura de terminación para el pintado de techos previamente tratados (en ambientes normales).

3.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Se limpiarán las superficies para quitar manchas de aceite, grasas, etc. Se recomienda una preparación manual o mecánica.

4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Acabado	Semibrillo.
Color	Rojo, verde y gris.
Volumen Sólido	48% app.
Rendimiento Teórico	30 a 40 ² /Gln. app. con 1 mils de espesor seco.
N° de Manos	2
Tiempo de Secado	Tacto: 10 – 12 horas. Duro: 20 – 24 horas. Repintado: 24 horas mínimo
Viscosidad (25°C)	250 segundos, copa Ford # 4.
Peso por Galón	3.98 ± 0.02 k.
Método de Aplicación	Brocha, rodillo y pistola.
Dilución	Brocha y rodillo: 0,6 Lts./Gln máximo. Pistola: 1,2 Lts/Gln máximo. Presión: 40 – 60 Lbs./ Pulg ²
Diluyente	Diluyente sintético o aguarrás mineral.

PRECAUCIONES

Los solventes del producto y diluyente son inflamables. Se deberá mantenerlos alejados de fuentes de calor o chispas.

El contacto prolongado con la piel puede provocar severas irritaciones.